

VETEMENTS DE DESSUS (1) EN TRICOT

(TABLEAU V)

(1) PAR EXEMPLE : chemise de combat, survêtement de sport, chandail.

Nature de l'examen	Désignation du défaut	N° de Code	Classification du défaut
1) CONTEXTURE	Insuffisance de serre (nombre de rangées) Insuffisance de moins de 5 % par rapport au minimum	V 0101	Majeur
	Insuffisance de rendement (nombre de mailles) Insuffisance de plus de 5 % par rapport au minimum	V 0102	Critique
	Densité de mailles insuffisants Insuffisance de moins de 5 % par rapport au minimum	V 0103	Majeur
	Insuffisance de plus de 5 % par rapport au minimum	V 0104	Critique
2) NOMBRE DE TOURS DE FIL ELASTIQUE OU Nbre TOTAL DE FILS ELASTIQUES INSUFFISANT		V 0201	Critique

3) LONGUEUR DE FIL ABSORBE OU TOUTES AUTRES CARACTERISTIQUES CHIFFREES RELATIVES A UNE SPECIFICATION DE TRICOTAGE	Caractéristiques en dehors des tolérances	V 0301	Critique
4) PRESENTATION DE L'EFFET (ASPECT GENERAL, FORME)	<p>Dissymétrie importante provoquée soit :</p> <ul style="list-style-type: none"> par une coupe défectueuse par un rasage excessif à la confection par une coupe dans un tricot mal calandré <p>Corps</p> <p>Encolure ou col</p> <p>Emmanchure</p> <p>Epaules</p> <p>Ceinture</p> <p>Manches ou jambes</p> <p>Dissymétrie importante provoquée suite à une déformation du tricot à la confection, au formage (ou pressage) ou à la suite d'un conditionnement défectueux</p> <p>Corps</p> <p>Encolure ou col</p> <p>Epaules</p> <p>Emmanchures</p> <p>Ceinture</p> <p>Manches ou jambes</p>	<p>V 0401</p> <p>V 0402</p> <p>V 0403</p> <p>V 0404</p> <p>V 0405</p> <p>V 0406</p> <p>V 0407</p> <p>V 0408</p> <p>V 0409</p> <p>V 0410</p> <p>V 0411</p> <p>V 0412</p>	<p>C</p> <p>C</p> <p>C</p> <p>M</p> <p>C</p> <p>C</p> <p>M</p> <p>M</p> <p>m</p> <p>M</p> <p>M</p> <p>M</p> <p>M</p>
5) NUANCE/BLANCHIMENT	<p>Nuance non-conforme</p> <p>Blanchiment insuffisant ou non-conforme</p> <p>Variation de nuances (dispartes)</p> <p>Nuance non uniforme d'une pièce à l'autre (corps, manche, colletage, etc...) ou dans une même pièce</p> <p>Défaut d'unisson</p>	<p>V 0501</p> <p>V 0502</p> <p>V 0503</p> <p>V 0504</p>	<p>m</p> <p>m</p> <p>M</p> <p>m</p>
6) DEFAUTS DU TRICOT	<p>Non-conformité du type de maillage</p> <p>Corps</p> <p>Manches ou jambes</p> <p>Col ou encolure</p> <p>Bord-côte</p> <p>Aspect et/ou tenue (main, nervosité) du tricot inférieur à ceux du type de référence</p> <p>Corps</p>	<p>V 0601</p> <p>V 0602</p> <p>V 0603</p> <p>V 0604</p> <p>V 0605</p>	<p>C</p> <p>C</p> <p>C</p> <p>M</p> <p>M</p>

Manches ou jambes	V 0606	M
Col ou encolure	V 0607	M
Bord-côte ou ceinture	V 0608	C
Mode d'assemblage des filés non-conforme	V 0609	M
Fil manquant	V 0610	C
Fil replié	V 0611	M
Démaillage	V 0612	C
Maille tombée	V 0613	C
Maille coupée	V 0614	C
Maille coulée	V 0615	C
Barbe	V 0616	C
Grille	V 0617	C
Maille distordue endroit	V 0618	M
Maille distordue envers	V 0619	m
Vrillage endroit	V 0620	M
Vrillage envers	V 0621	m
Maille double endroit	V 0622	M
Maille double envers	V 0623	m
Barrure endroit	V 0624	M
Barrure envers	V 0625	m
Rayure due à des irrégularités de fils	V 0626	M
Rayure due à des irrégularités de longueur de fil absorbé	V 0627	M
Rayure de mailles distordues endroit	V 0628	M
Rayure de mailles distordues envers	V 0629	m
Trace d'aiguille endroit	V 0630	M
Trace d'aiguille envers	V 0631	m
Rayure de finition endroit	V 0632	M
Rayure de finition envers	V 0633	m
Fil flottant endroit	V 0634	M
Fil flottant envers	V 0635	m
Fil tiré endroit	V 0636	M
Fil tiré envers	V 0637	M
Peluchage endroit	V 0638	m
Peluchage envers	V 0639	
Boulochage endroit	V 0640	m
Boulochage envers	V 0641	
Cassure	V 0642	m
Eraillage endroit	V 0643	C
Eraillage envers	V 0644	C

	Duvet endroit Duvet envers	V 0645 V 0646	m
	Volard endroit Volard envers	V 0647 V 0648	m
	Anneau de fibres endroit Anneau de fibres envers	V 0649 V 0650	m
	Bouton endroit Bouton envers	V 0651 V 0652	m
	Corps étranger	V 0653	M
	Coupure	V 0654	C
	Trou	V 0655	C
	Nœud endroit Nœud envers	V 0656 V 0657	m
	Trace d'abrasion endroit Trace d'abrasion envers	V 0658 V 0659	M M
	Tâche endroit Tâche envers	V 0660 V 0661	M m
	Raccourage défectueux ou trop apparent endroit	V 0662	C
	Raccourage défectueux ou trop apparent envers	V 0663	C
	Grattage défectueux ou irrégulier	V 0664	M
7) DEFAUTS DES FILES	Défaut de torsion	V 0701	m
	Fil fin	V 0702	M
	Gros fil	V 0703	m
	Flamme ou grosseur	V 0704	m
	Vrille	V 0705	m
	Fils étrangers	V 0706	m
	Fils souillés	V 0707	m
8) DEFAUTS DE CONFECTION	Non-conformité de la coupe	V 0801	C
	Non-conformité du type de couture	V 0802	C

Nombre de points de couture non compris dans les tolérances	V 0803	M
Fil de couture, non-conformité :		
du titre nominal	V 0804	m
de la résistance	V 0805	M
de la teinte fil extérieur	V 0806	M
de la teinte fil intérieur	V 0807	m
Prise de couture :		
trop faible	V 0808	M
trop importante	V 0809	m
Embu, fronce, plis aux coutures	V 0810	M
Défauts de couture		
Couture interrompue avec ou sans casse de fil	V 0811	C
Tension des coutures (élasticité inférieure à celle du tricot		